

Produkt:	Schiste 0/45 Typ 2
Kennwerte	
Gesteinsart:	Schiste
Kornform:	[M.-%] 22
Abschlämmbare Anteile:	[M.-%] 4,9
Wassergehalt (Eigenfeuchte):	[M.-%] 5,7
Schüttdichte (Mittelwert):	[MG/m³] 1,56
Trockendichte:	[to/m³] 2,064 g/cm³
Optimaler Wassergehalt:	4,0 %
Methylenblau:	2,5

Versuch:	Siebversuch DIN EN 933 - 1		
Verfahren:	Waschen und Siebung		
Sieb	Rückstand		DG
[mm]	[g]	[M.-%]	[M.-%]
90,000	0,0	0,0	100,0
63,000	0,0	0,0	100,0
45,000	1596,6	7,8	92,2
31,500	2442,8	11,9	80,3
22,400	3914,4	19,1	61,2
16,000	2389,1	11,7	49,5
8,000	2836,7	13,9	35,6
4,000	1938,9	9,5	26,2
2,000	1199,2	5,9	20,3
1,000	1183,7	5,8	14,5
0,500	764,3	3,7	10,8
0,250	445,6	2,2	8,6
0,063	653,3	3,2	5,4
< 0,063	1113,3	5,4	0,0
Summe	20477,9	U=55,7	CC=3,3
Feinanteile (f) < 0,063 mm			5,4

Gebrochenes Material 0/45 Typ 2

