

Produkt:	Schiste 2/8
Kennwerte	
Gesteinsart:	Schiste
Abschlämbbare Anteile:	[M.-%] 2,2
Wassergehalt (Eigenfeuchte):	[M.-%] 2,9
Schüttdichte (Mittelwert):	[MG/m³] 1,36

Versuch:	Siebversuch DIN EN 933 - 1		
Verfahren:	Waschen und Siebung		
Sieb	Rückstand		DG
[mm]	[g]	[M.-%]	[M.-%]
31,500	0,0	0,0	100,0
22,400	0,0	0,0	100,0
16,000	0,0	0,0	100,0
11,200	8,1	0,6	99,4
8,000	22,1	1,6	97,8
5,600	226,5	16,3	81,5
4,000	563,9	40,6	40,9
2,000	445,8	32,1	8,8
1,000	68,2	4,9	3,9
0,063	20,9	1,5	2,3
< 0,063	32,6	2,3	0,0
Summe	1388,1	U=2,3	CC=1,0
Feinanteile (f) < 0,063 mm			2,3

Gebrochenes Material 2/8

