

Produkt:	Schiste 8/16
Kennwerte	
Gesteinsart:	Schiste
Abschlämbbare Anteile:	[M.-%] 1,3
Wassergehalt (Eigenfeuchte):	[M.-%] 1,3
Schüttdichte (Mittelwert):	[MG/m³] 1,28

Versuch:	Siebversuch DIN EN 933 - 1		
Verfahren:	Waschen und Siebung		
Sieb	Rückstand		DG
[mm]	[g]	[M.-%]	[M.-%]
31,500	0,0	0,0	100,0
22,400	0,0	0,0	100,0
16,000	74,6	1,9	98,1
11,200	1791,4	45,3	52,8
8,000	1600,8	40,5	12,4
5,600	381,4	9,6	2,7
4,000	29,0	0,7	2,0
2,000	2,5	0,1	1,9
1,000	1,8	0,0	1,9
0,063	16,9	0,4	1,5
< 0,063	57,5	1,5	0,0
Summe	3955,9	U=1,6	CC=1,0
Feinanteile (f) < 0,063 mm			1,5

Gebrochenes Material 8/16

