



Werk:
Steinbruch Consthum

Rue Millewee
L-9831 Consthum

Firma:
RINNEN Carrière S.à r.l.

25, Élwenterstrooss
L-9946 Binsfeld



Labor:
Wittlicher Sachverständigen Büro
Prüfinstitut für Baustoffe
Kiefernweg 8
54516 Wittlich

Produkt:	Schiste 32/45
Kennwerte	
Gesteinsart:	Schiste
Abschlämbbare Anteile:	[M.-%] 1,5
Wassergehalt (Eigenfeuchte):	[M.-%] 1,6
Schüttdichte (Mittelwert):	[MG/m³] 1,29

Versuch:	Siebversuch DIN EN 933 - 1		
Verfahren:	Waschen und Siebung		
Sieb	Rückstand		DG
[mm]	[g]	[M.-%]	[M.-%]
90,000	0,0	0,0	100,0
63,000	0,0	0,0	100,0
45,000	1327,5	7,6	92,4
31,500	12901,0	74,1	18,2
16,000	2539,0	14,6	3,7
8,000	74,4	0,4	3,2
4,000	16,1	0,1	3,1
2,000	18,1	0,1	3,0
1,000	36,8	0,2	2,8
0,063	212,6	1,2	1,6
< 0,063	278,0	1,6	0,0
Summe	17403,5	U=1,8	CC=1,3
Feinanteile (f) < 0,063 mm			1,6

Gebrochenes Material 32/45

