

Produkt:	Schiste 45/90
Kennwerte	
Gesteinsart:	Schiste
Abschlämbbare Anteile:	[M.-%] 0,4
Wassergehalt (Eigenfeuchte):	[M.-%] 0,8
Kornformkennzahl:	[M.-%] 33

Versuch:	Siebversuch DIN EN 933 - 1		
Verfahren:	Waschen und Siebung		
Sieb	Rückstand		DG
[mm]	[g]	[M.-%]	[M.-%]
150,000	0,0	0,0	100,0
125,000	0,0	0,0	100,0
90,000	3008,2	4,6	95,4
63,000	33239,8	50,4	45,1
45,000	24722,3	37,5	7,6
22,400	4199,5	6,4	1,2
< 22,400	796,1	1,2	0,0
Summe	65965,9	U=1,5	CC=0,9

Gebrochenes Material 45/90

